





SCHEDA DEI DATI TECNICI

440 Express

104415

<p>UTILIZZO</p>	<p>ESCLUSIVAMENTE PER USO PROFESSIONALE L'eliminatore di micro-fori 440Express è un prodotto per l'eliminazione dei micro-fori difficili da identificare prima dell'applicazione del primer. Questa tecnologia 1K dal brevetto in corso di registrazione è un poliestere "high-solid" (ad alto contenuto di corpi solidi) caratterizzato da facile applicazione e rapida asciugatura. Le prove hanno dimostrato che, quando usato in modo corretto, il 440Express elimina fino al 90% di tutte le rilavorazioni causate da micro-fori. Il 440Express non è inteso per sostituire stucchi smaltati in poliestere.</p>
<p>IMMAGAZZINAMENTO</p>	<p></p> <p>Conservare secondo le norme locali in vigore. Rispettare le avvertenze riportate sull'etichetta. Conservare in un luogo asciutto e ben ventilato, lontano da materiali incompatibili e fonti di calore. Tenere lontano da: agenti ossidanti, alcali aggressivi e acidi forti. Non fumare. Impedire l'accesso non autorizzato. I contenitori aperti devono essere attentamente risigillati e tenuti in posizione verticale per impedire perdite. Non smaltire nella rete fognaria. Non riporre mai il prodotto mescolato nel contenitore originale.</p>
<p>SUBSTRATI APPROVATI</p>	<p>Stucchi colabili smaltati Evercoat 2K induriti e levigati</p> <p>Tecnologia per riparazione a una fase Quantum1™ 10:1 indurita e levigata</p> <p>Non raccomandato per l'uso sopra stucco riempitivo o primer di fondo convenzionali</p>
<p>PREPARAZIONE</p>	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Eseguire la finitura del processo di riparazione delle ammaccature levigando con carta abrasiva di grana 180 o più fine. • Eliminare la polvere con aria compressa.
<p>APPLICAZIONE</p>	<p></p> <ul style="list-style-type: none"> • Agitare il 440Express ed applicarne una piccola quantità sulla spugna applicatrice o sull'area da riparare. • Spargere il 440Express sopra l'intera area da riparare. Potrebbero essere necessarie svariate applicazioni su aree da riparare di grande estensione. • Continuare ad applicare strofinando finché non si è applicato uno strato leggero di 440Express. Quando il 440Express viene applicato correttamente, l'area da riparare sarà ancora visibile attraverso lo strato leggero. I micro-fori saranno facilmente identificabili. • Fare asciugare per 15 minuti e applicare un primer di fondo seguendo le raccomandazioni del fabbricante. <p>NOTA: se si accumula una quantità eccessiva di 440Express sull'area da riparare, fare asciugare per 15 minuti e poi levigare leggermente usando carta abrasiva di grana 400-500 prima di applicare il primer. L'accumulo di patina in eccesso sarà marcatamente più scuro rispetto all'applicazione raccomandata di 440Express.</p>
<p>FINITURA</p>	<p></p> <p>Levigare tutte le imperfezioni. Evitare di usare la carta abrasiva a grana grossa fuori dalla zona di riparazione durante il taglio iniziale. Rifinire, levigare e ripulire la vernice da ogni graffio.</p>

SCHEDA DEI DATI TECNICI

440 Express

104415

CARATTERISTICHE TECNICHE	Colore	Grigio
	Physical state	Liquido [pasta]
	Punto di infiammabilità	Contenitore chiuso: 34 °C
	Densità relativa	1,78
	Densità di vapore	3,6 [Aria = 1]
	Limite di esplosività	Inferiore: 1,1% Superiore: 8%
	Solubilità	Non solubile nei seguenti materiali: acqua fredda e calda.
	Contenuto e precauzioni	Le schede tecniche sulla sicurezza dei materiali sono disponibili su richiesta
	COV	2004/42/IIB(b)(250)(347) IIB/b. Stucco riempitivo/stopper – tutti i tipi. Valori limite in UE: 250 g/l. (2007) Questo prodotto contiene un massimo di 347 g/l di COV.
		Queste proprietà sono valori tipici e non si devono considerare come specifiche di vendita. Le prove fisiche vengono effettuate a circa 25 °C e 75% di umidità relativa, se non specificato diversamente.
SICUREZZA E MANIPOLAZIONE	Leggere tutte le istruzioni e le avvertenze prima di usare i prodotti Evercoat. Le schede tecniche sulla sicurezza dei materiali sono disponibili online visitando il sito evercoat.com.	