

PRODUIT : Éliminateur de micro-piqûres 440 Express LIGHT SPEED™

NUMÉRO

NUMÉRO : 100394 118 ml (4 oz) 1 unité par casier avec 36 applicateurs
no 439

DESCRIPTION : 440 Express LIGHT SPEED™ est une solution rapide de durcissement 1K par DEL UV pour les micro-piqûres qui sont difficiles à trouver avant l'application de l'apprêt. Cette technologie en attente de brevet est un polyester à haute teneur en solides qui est facile à appliquer et durcit en 30 secondes en laissant une surface prête à l'apprêt. Selon les tests, si le produit est utilisé correctement, il éliminera jusqu'à 90 % de toutes les retouches causées par les micro-piqûres.

440 Express LIGHT SPEED™ doit être appliqué UNIQUEMENT avec les applicateurs no 439.

**SUPPORTS
APPROUVÉS :**

- **Les produits secs et poncés suivants :**

| | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| Mastics 2K Evercoat | Mastics de remplissage Premium |
| Evercoat | |
| Produits Quantum1™ 10:1 Evercoat | Apprêts surfaçants 2K secs et poncés |

(Lors d'une application sur un surfaçant 2K poncé, la zone doit être apprêtée et poncée de nouveau ou scellée avant la couche de base)

PRÉPARATION :



- Terminez en ponçant la réparation avec du papier abrasif avec un grain 180 ou plus fin.
- Enlevez la poussière avec de l'air comprimé.

APPLICATION :



- Secouez **440 Express LIGHT SPEED™** et appliquez une petite quantité sur l'éponge applicatrice ou la zone de réparation.
- Essayez sur toute la zone de réparation.
Plusieurs applications peuvent être nécessaires sur les plus grandes zones de réparation.
- Continuez à essuyer jusqu'à obtenir une légère couche. Si appliquée correctement, la zone de réparation sera toujours visible à travers la légère couche.
- Attendez 30 à 60 secondes avant d'exposer au pistolet de durcissement DEL UV d'EVERCOAT pendant 30 à 60 secondes, puis appliquez un apprêt surfaçant selon les recommandations du fabricant de peintures.

REMARQUE : Pour un durcissement approprié, utilisez la lampe DEL UV d'Evercoat ou une lampe UV-A avec une longueur d'onde de 395 nm et un éclairage énergétique min. de 30 mW/cm². S'il y a trop d'accumulation de matériau sur la zone de réparation, poncez légèrement avec du papier abrasif avec un grain 320 ou plus fin après le durcissement, afin de retirer tout excès de produit avant l'application de l'apprêt.

RENSEIGNEMENTS IMPORTANTS RELATIFS À LA SÉCURITÉ. L'utilisation d'un équipement non recommandé par le fabricant ou contraire aux instructions peut entraîner une condition dangereuse. **LIRE ET RESPECTER TOUTES LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ** du fabricant d'équipement de durcissement par DEL/UV.

REMARQUE : Lors de l'utilisation d'apprêts à base d'eau, terminez en frottant avec un tampon de ponçage léger gris ou blanc, puis suivez les recommandations du fabricant de votre enduit à base d'eau.

SÉCURITÉ ET

MANIPULATION : Lire toutes les instructions et tous les avertissements avant d'utiliser les produits Evercoat.
Des fiches de données de sécurité peuvent être consultées en ligne à l'adresse www.evercoat.com.

REMARQUES : **440 Express LIGHT SPEED™ n'est pas conçu pour remplacer les mastics pour vitrage en polyester, ni recommandé pour un usage sur du mastic de carrosserie conventionnel.**